

HUILE DURE « NATURELLE »
AUX HUILES ET RESINES NATURELLES
** M A U L E R **

- **Promesses**............: **Matières premières d'origine 100% naturelle.**
De part sa composition, peut-être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.
Produit **innovant, très technique.** Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.
Spécialement formulée pour **nourrir en profondeur** vos parquets, planchers meubles en bois, pour les **protéger de l'abrasion et des taches,** tout en leur gardant leur **aspect naturel,** en intérieur.
Remplace avantageusement un vitrificateur : laisse respirer le bois tout en le rendant imperméable à l'eau. **Entretien facile.**
Formulée avec des produits naturels: huiles naturelles, extraits de graines de lin, gommes naturelles, alcool, isoaliphates, écosolvants biodégradables, siccatifs au Co, Ca, Zr, Zn, dérivés de la terre d'infusoires, pigments de terre.

- **Caractéristiques**.....: Liquide à diluer avant emploi.
  - Liants ....: Huiles naturelles, huile de bois de chine, extraits de graines de lin, gommes naturelles.
  - Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE):
Isoaliphates, alcool.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
  - Extrait sec Massique..........: Env. 63%.
  - Densité (à 20°C): Env. 0,910 (incolore)
- **Classification (NF T 36-005)**.........: Famille I - Classe 2a/10a.
- **Utilisation**...............: Pour tous parquets (y compris en bois thermotraités), planchers, meubles en bois, terre cuite, liège.
- **Localisation**...........: Intérieur.
- **Odeur**......................: Agréable, naturelle.
- **Finition**....................: Mate.
- **Application**............: Brosse, spalter, rouleau. Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1.
- **Teinte** ....: Naturel (ambrée, peut modifier le ton du bois), blanc, noyer foncé, brou de noix, ébène, ipé, gris, wengé.
Sur bois très absorbants, il est possible d'utiliser une teinte uniquement en première couche, et de finir la saturation du bois avec le naturel.
- **Dilution**...................: **En première couche : 2 parts d'**Huile Dure Naturelle Mauler® **pour 1 part de** Diluant Naturel Mauler®. Cette dilution est impérative pour permettre à l'Huile Dure Naturelle Mauler® de pénétrer en profondeur dans le bois.
En seconde couche : diluer avec 10% de Diluant Naturel Mauler®.
En troisième couche : ne pas diluer.
- **Préparation des fonds** ....: S'applique sur bois bruts, exempts de traces d'anciennes cires ou d'anciens vernis, propres, secs et sains.
La surface doit être poncée à "blanc" puis polie (papier 260 ou 280) et dépoussiérée soigneusement afin d'augmenter la résistance ultérieure.
Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.
Traitement insecticide possible avec le Borax Mauler®.
Le bois devra être parfaitement propre et sec. Taux d'humidité inférieur à 10%. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.



- **Nettoyage des outils**…………......: Nettoyant Pinceaux Naturel Mauler® puis eau savonneuse.
- **Rendement**………..: env. 10 à 20 m² au litre.
  Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**……….: Sec essuyable : Env. 5 à 10 Min.
  Au toucher: 4 à 8h.
  Recouvrable : Environ 12 à 24H, après séchage complet.
  Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**………...: Env. 41°C.
- **Délai de stockage indicatif**……….……..: 1 an en emballage hermétique d'origine.
  Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**…: 1 L 2,5 L 10 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**……………………………………..……:
  - Manipulation……: Inflammable. Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.
    Contient de la 2-butanone-oxime (évite la formation de peau) et des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.
    Même les produits « Naturels » Mauler® sont à conserver hors de la portée des enfants.
  - Stockage............: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
  - Protection de la nature..…..: Même les résidus des produits « Naturels » Mauler® sont à ne pas jeter à l'égout.
- **Conseil du fabricant :**
  - Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.
  - Pour un résultat optimal, et selon la porosité du bois, il est recommandé d'appliquer, après égrenage et dépoussiérage une seconde couche d'Huile Dure Naturelle Mauler® diluée avec 10% de Diluant Naturel Mauler®, voire une troisième couche, pure, pour les bois très absorbants. Le bois doit être totalement saturé.
  - Pour les teintes gris et blanc, il est conseiller de croiser les couches lors de l'application afin de saturer au maximum le bois.
  - Laisser sécher les chiffons avant de les jeter (risque d'autoinflammation)
  - Prendre quelques précautions pendant les premiers jours. La dureté à cœur, et donc la résistance optimale, n'est obtenue qu'après 2 à 3 semaines de séchage.
  - Entretien : si nécessaire, nettoyer avec un chiffon ou une serpillère très légèrement humide, un balai doux et l'aspirateur. Attendre au minimum 3 semaines de séchage avant la première intervention.
  - Pour rénover : égrener soigneusement tout ou partie de la surface, dépoussiérer et réimprégner avec l'Huile Dure Naturelle d'Entretien Mauler®. Contrairement aux vitrificateurs, la remise en état peut être localisée.
  - Les parquets huilés soumis à de fortes sollicitations doivent s'entretenir régulièrement.
  -

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
